



LS125 (29125) ISORUBBER



1000 ml +
0-300 ml




22-24° DIN 4
a 20° C



N° de demãos 2



Ø 1.4-1.6 mm
3.5-4 kg/cm²
HVLP:
2-2.5 kg/cm²
N° de
demãos: 2-3



Ao ar a 20°C:
Manejável: 2 h
Em profundidade: 5-6 dias

DESCRIÇÃO

Esmalte à base de resinas de borracha colorada com muito alta resistência à humidade.

USO

Indicado para protecção de suportes (tais como betão, tijolos, aço tratado com jacto de areia) expostos a condições de humidade particulares ou mergulhados em água.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem muito rápida
- Elevada resistência à humidade
- Aspecto brilhante
- Fácil aplicação

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Aço: lixar, desengordurar com 00695 SILICONE REMOVER SLOW e aplicar o primário SYNTOPRIMER ZINC ou EPOXYPRIMER.

Betão, tijolo: escovar

APLICAÇÃO

À trincha, rolo de pêlo curto ou à pistola.

Proporção de mistura:

Aplicação à trincha ou rolo

LS125 ISORUBBER (derivado do ligante 29125)
00580 VITREX THINNER (diluente)

em peso e em volume

1000 partes
0-50 partes

N° de demãos: 2 com 2-3 horas flash-off a 20°C

Aplicação à pistola

LS125 ISORUBBER (derivado do ligante 29125)
00580 VITREX THINNER (diluente)

em peso e em volume

1000 partes
200-300 partes

Viscosidade de aplicação a 20°C: 22-24° DIN 4

Ø Bico: 1.4-1.6 mm

Pressão de ar: pistola convencional 4 kg/cm²; pistola HVLP 2-2.5 kg/cm²



N.º de demãos: 2-3
Espessura recomendada: 60-80 μ
Rendimento teórico: 1l mistura = 7-7,5 m² a 60 μ
1 kg mistura = 6.5-7 m² a 60 μ
V.O.C. (em média) do produto pronto a aplicar: ~ 570 g/l

SECAGEM

Ao ar a 20° C

Livre de poeiras: 20-30 min.
Manejável: 2 horas
Em profundidade: 5-6 dias

NOTEAS

Este produto não é indicado para pintar piscinas.

FICHA TÉCNICA N° 0473-PT
REV. 04/2010

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.