



LS150 (29150) ISOLACK 1K



1000 ml +
0-250 ml



18-20" DIN 4
a 20° C



Ø 1,4 mm
4 kg/cm²
N° de
demãos: 2



N° de demãos: 2



Ao ar a 20° C
Manejável: 4-5 h
Em profundidade: 5-6 dias

DESCRIÇÃO

Esmalte monocomponente brilhante à base de resinas de uretano.

USO

Indicado para máquinas industriais e agrícolas, substratos de ferro no geral, madeira e borracha.

CARACTERÍSTICAS

Fácil de aplicar
Boa cobertura
Excelente fluidez tanto à pistola como à trincha
Elevado brilho
Secagem muito rápida

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Madeira: aplicar um agente impregnante adequado sobre superfícies de madeira novas.

Aço: lixar e aplicar um primário anticorrosivo adequado.

Pinturas antigas: remover camadas deterioradas e descascadas, lixar bem e aplicar betume; caso seja necessário aplicar um primário anticorrosivo adequado.

APLICAÇÃO

Trincha, rolo de pêlo curto, à pistola.

Proporção de mistura:

Trincha e rolo

em peso e em volume

LS150 ISOLACK 1K (derivado do ligante 29150)
00570 SYNTEX SP THINNER (diluente)

1000 partes
0-100 partes

N° de demãos: 2

À pistola

LS150 ISOLACK 1K (derivado do ligante 29150)
00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNERS ou
00572 SYNTEX SS THINNER (diluente)

1000 partes
150-250 partes

Viscosidade de aplicação a 20 °C: 18" - 20" DIN 4
Ø Bico: 1.4 mm
Pressão de ar: 4 kg/cm²

N.º de demãos: 2
Espessura recomendada: 50 µ
Rendimento teórico: 1 l mistura = 10 - 11 m² a 50 µ
1 kg mistura = 9 - 10.5 m² a 50 µ
V.O.C. do produto pronto a aplicar: ~ 530 g/l

FASES SEGUINTES

Pode ser aplicado de seguida com o próprio produto após 2-3 horas livre de poeiras ou após 24 horas. Após 48 horas é necessário despolir ligeiramente.

SECAGEM

Ao ar a 20°C

Livre de poeiras: 30-40 min.

Manejável: 4-5 horas

Em profundidade: 5-6 dias

FICHA TÉCNICA N° 0424-PT
REV. 11/2008

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.