


## 29149 - ISOLACK TEXTUR



1000 ml +  
500 ml +  
300-400 ml

Pot-life a 20°C:  
6-8 h



Ø 1.4-1.8 mm  
3-5 kg/cm<sup>2</sup>  
N.º de demãos: 2



Ao ar a 20° C  
Manejável: 6 h  
Em profundidade : 48 h  
Em estufa a 60° C:  
30 min.

### DESCRIÇÃO

Esmalte poliuretano bicomponente com efeito texturado.

### USO

Indicado para acabamentos texturados e antiderrapantes no ramo da repintura automóvel e pintura industrial.

### CARACTERÍSTICAS

- Bom aspecto estético e efeito antiderrapante
- Fácil aplicação
- Boa resistência ao risco
- Boas propriedades de enchimento capazes de esconder pequenos defeitos existentes no substrato

### PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

- **Chapa de aço\***: livre de ferrugem e desengordurada com 00695 SOLVENTE ANTISILICONE SLOW. Recomenda-se sempre a aplicação prévia do primário 1K FAST PRIMER.
- **Ligas leves**: A aplicação prévia do primário 1K FAST PRIMER é essencial.

\* este produto não contém pigmentos anticorrosivos; a protecção dá-se através do efeito barreira

### APLICAÇÃO

À pistola.

#### Proporção de mistura:

em peso e em volume

ISOLACK TEXTUR (esmalte)  
29340-29341 INDURITORI ISOLACK HIGH (endurecedor)  
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (diluyente) ou  
00740-1-2 DILUENTI AUTOREFINISHING (diluyente)

1000 partes  
500 partes  
300-400 partes

Pot-life a 20°C: 6 - 8 horas

Ø Bico : 1.4 - 1.8 mm

Pressão de ar: 3 - 5 kg/cm<sup>2</sup>

Número de demãos: 2

Espessura recomendada: 75 µ

Rendimento teórico: 1 l mistura = 5 m<sup>2</sup> a 75 µ

1 kg mistura = 4.5 m<sup>2</sup> a 50 µ

V.O.C. (em média) do produto pronto a aplicar: ~ 580 g/l

---

## **SECAGEM**

### **Ao ar a 20°C**

Livre de poeiras: 20-30 min.

Manejável: 6 horas

Em profundidade: 48 horas

### **Em estufa a 60°C:**

30 min. (após 30 min. flash-off a 20°C)

O endurecimento completo do produto ocorre nos 3-4 dias seguintes.

---

## **NOTA**

De modo a acelerar o endurecimento do produto no Inverno, adicione 09167 SPEED-O-DRY (máx. 5%).

**FICHA TÉCNICA N° 0376-PT**

**REV. 11/2004**

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.