



29154 - ISOLACK ULTRA HS



1000 ml +
500 ml +
0-150 ml

Pot-life a 20°C:
4 horas



20-25" DIN 4
a 20°C



Ø 1,2-1,4 mm
4 Kg/cm²
HVLP:
Ø 1,2-1,4 mm
2-2,5 Kg/cm²
Nº de demãos: 2



Ao ar a 20°C
Ao toque: 8 horas
Em profundidade: 48
horas
Em estufa a 60°C:
30 min

DESCRIÇÃO

Esmalte poliuretano altos sólidos.

USO

Esmalte de acabamento para uso industrial em geral e repintura de carroçarias industriais onde é exigido um impacto ambiental reduzido.

CARACTERÍSTICAS

Produto altos sólidos – acima de 60% em peso (produto pronto a aplicar)
Muito bom aspecto estético
Muito boa resistência à luz e ao tempo
Excelente rendimento
Fácil aplicação
V.O.C. < 420 g/l no produto pronto a aplicar

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

O produto pode ser aplicado sobre os seguintes primários/aparelhos:

EPOXYPRIMER
HI-BUILD FILLER
ISOFILLER
ISOSEALER B/B
ACRIPUR PRIMER

APLICAÇÃO

À pistola, AIRMIX ou AIRLESS

Preparação de mistura:

ISOLACK ULTRA HS (esmalte)
29354 ISOLACK HS INDURITORE (endurecedor)
00824-00825 LECHSYS DILUENTE UNIVERSALE (diluyente) ou
00741-2 DILUENTI AUTOREFINISHING (diluyente)

em peso e em volume

1000 partes
500 partes
0 -150 partes

Pot-life a 20 °C: 4 horas

Viscosidade de aplicação a 20 °C: 20 - 25" DIN 4

Ø Bico: 1.2 - 1.4 mm (pistola convencional); 1.2 - 1.4 mm (pistola HVLP)

Pressão de ar: 3 - 5 Kg/cm² (pistola convencional); 2 - 2.5 Kg/cm² (pistola HVLP)

Nº de demãos: 2

Espeçura recomendada: 50 µ
Rendimento teórico: 1 l mistura = 8 - 9 m² a 50 µ
1 kg mistura = 7.5 - 8.4 m² a 50 µ
V.O.C. (em media) do produto pronto a aplicar: < 420 g/l

SECAGEM

Ao ar a 20°C

Livre de poeiras: 40-60 min.

Ao toque: 8 horas

Em profundidade: 48 horas

Em estufa a 60°C:

30 min. (após 30 min. flash-off at 20°C)

O endurecimento evolui durante os 4-5 dias seguintes.

NOTA

Na estação invernal, pode acelerar a secagem do produto ao ar, adicionando 09167 SPEED-O-DRY (máx. 5%).

FICHA TÉCNICA N° 0443-PT
REV. 11/2004 GO/FP

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.