





## LS443 (29443) ACRYL 2K AC



1000 g +  
200 g +  
100-300 g



24" DIN 4  
a 20°C



Ø 1,4-1,7 mm  
N° de demãos: 2  
Pressão de ar:  
3,5/4,0 kg/cm<sup>2</sup>



Ao ar a 20°C  
Manejável: 12 h  
Em profundidade: 24 h

Pot life a 20°C  
4 h

Em estufa a:  
60 min. a 60°C

### DESCRIÇÃO

Esmalte acrílico bicomponente semi-mate (70±10^brilho) com boas características anticorrosivas e adesão directa sobre aço, chapa zincada, alumínio e seus derivados.

### USO

Para pintura de componentes industriais de metal.

### CARACTERÍSTICAS

- Boa resistência química
- Fácil aplicação
- Muito boa adesão sobre aço, chapa galvanizada a quente e a frio, alumínio e seus derivados
- Pode ser aplicado com equipamento AIRMIX
- Aspecto acabado semi-mate
- Boa resistência ao risco
- Boa resistência à exposição atmosférica

### PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

**Aço, chapa galvanizada, alumínio e seus derivados:** Desengordurar com 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

### APLICAÇÃO

À pistola e AIR MIX.

### Proporção de mistura:

LS443 ACRYL 2K AC (derivado do ligante 29443)  
29342 LECHSYS ISOLACK ESP HARDENER (endurecedor)  
00824 (slow) LECHSYS UNIVERSAL THINNER ou  
00812 DILUENTE RITARDANTE (diluyente retardante)\*

**em peso e em volume**  
1000 partes  
200 partes  
100-300 partes

\*00812 : para espessuras secas acima de 80-90 µ

Pot-life a 20°C : 4 h  
Viscosidade de aplicação a 20 °C: 24" DIN 4

Ø Bico: 1,4/1,7 mm  
Pressão de ar: 3,5 / 4,0 kg/cm<sup>2</sup>  
Nº de demãos: 2  
Espessura recomendada: 60-70 µ  
Rendimento teórico: 1 kg mistura = 6,5 m<sup>2</sup> a 60 µ  
1 l mistura = 7,9m<sup>2</sup> a 60 µ

**DIR 2004/42/CE: Acabamentos especiais IIB/e – VOC pronto a aplicar 840 g/l**  
**Este produto pronto a aplicar contém no máximo 510 g/l VOC**

---

### **SECAGEM**

#### **Ao ar a 20°C:**

Livre de poeiras: 30-40 min.

Manejável: 12 h

Em profundidade: 24 h

#### **Em estufa:**

Flash-off: 20°C a 20 minutos

Em estufa: 60 min. a 60°C

**FICHA TÉCNICA N° 0656-PT**  
**REV. 10/2010**

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.