



29100 - 1K FAST PRIMER




1000 ml +
700-1000 ml



18-20" DIN 4
a 20°C



Ø 1,4 mm
4 kg/cm²
N.º de demãos: 1-2



Ao ar a 20°C
Ao toque, manejável:
30 min.
Em profundidade: 2 horas

DESCRIÇÃO

Wash Primer monocomponente epoxi-vinílico.

USO

No sector da indústria de metal e repintura de veículos industriais como primário anticorrosivo ou promotor de aderência.

CARACTERÍSTICAS

Fácil aplicação

Secagem muito rápida

Boa adesão nos seguintes substratos:

- Aço
- Aço inox
- Chapa zincada
- Alumínio e seus derivados

Bom poder anticorrosivo

Bom de soldar

Possibilidade de aplicar sobre o 29100, aparelhos ou esmaltes de acabamento

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Chapa negra: Decapar com jacto de areia, lixar.

Aço: desengordurar cuidadosamente com 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Alumínio e seus derivados: desengordurar cuidadosamente com 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Chapa electro-zincada: desengordurar cuidadosamente com 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Chapa zincada a quente: desengordurar cuidadosamente com 00695 SILICONE REMOVER SLOW.

Pinturas antigas: não aplicar sobre pinturas sensíveis a dissolventes.

APLICAÇÃO

À pistola.

Proporção de mistura:

em peso e em volume

1K FAST PRIMER
00516 LECHSYS EPODUR THINNER (diluente) ou
00552 LECHLEROID L THINNER (diluente)

1000 partes
700-1000 partes

Viscosidade de aplicação a 20°C: 18-20" DIN4

Ø Bico: 1,4 mm

Pressão de ar: 4 kg/cm²

Nº de demãos: 1-2
Espessura recomendada: 15-20 µ
Rendimento teórico: 1 kg ou 1 l of mistura = 7m² a 20 µ
V.O.C. (em média) este produto contém pronto a aplicar: < 780 g/l

SECAGEM

Ao ar a 20°C:

Livre de poeiras: 15 min.
Ao toque, Manejável: 30 min.
Em profundidade: 2 horas

FASES SEGUINTE

Sistema molhado-sobre-molhado

Permitir a secagem do produto durante 20-60' a 20°C, depois aplicar com aparelhos poliuretanos (ISO FILLER or ISO SEALER) ou acrílicos (HI-BUILD FILLER), ou directamente com esmaltes sintéticos (SYNTOLACK), poliuretanos (ISOLACK) ou acrílicos (ACRITOP).

Sistema seco-sobre-seco

Após 24 horas o primário tem de ser despolido para depois aplicar o produto seguinte.

NOTAS IMPORTANTES

Não aplicar sobre este produto qualquer tipo de betume ou primário poliéster nem esmalte celulósicos.
Este produto, mesmo depois de diluído, tem de ser armazenado em embalagens plásticas ou pintadas por dentro (se possível manter na embalagem original do produto)
ATENÇÃO: A base **29000 BIANCO INTENSO** tem de ser mexida **imediatamente depois** de misturada.
O produto deve ser mexido manualmente antes de ser colocado na máquina agitadora.

FICHA TÉCNICA Nº 0493-PT
REV. 04/2007 GO

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contém os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.