



LS903 (29903) 1K MATT BASE




1000 ml +
500 ml



16-18" DIN 4
a 20°C



Ø 1,2 mm
N. de demãos:
2-3
Pressão de ar:
3,5 kg/cm²



Ao ar a 20°C:
de 25-30 min.

DESCRIÇÃO

Esmalte acrílico monocomponente mate para ser sobreaplicado com verniz.

USO

Para fabricantes industriais, veículos industriais e linhas de montagem.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida
- Fácil de aplicar e acabamento mate uniforme
- Excelente resistência à luz
- Para vários fins

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

ABS-PP-PA(NYLON)-PU: Desengordurar com 00617 PLASTIC CLEANER e de seguida com primário 29920 MULTIPLAST PRIMER.

Metal: Lixar e desengordurar com 00695 SILICONE REMOVER SLOW, aplicar primário epóxico (LS107 EPOXYPRIMER – LS175 EPOFAN PRIMER R-EC - LS109 ACRIPUR PRIMER), seguido de lixagem com grão de lixa P400. Pode-se aplicar também os aparelhos LS105 HI-BUILD FILLER ou LS204 IS FILLER HBF.

Consultar INSTRUÇÕES TÉCNICAS PARA PREPARAR SUBSTRATOS DE PLÁSTICO PARA PINTAR.

PREPARAÇÃO DA COR

Escolher a fórmula adequada. Adicionar o ligante às bases coloridas e mexer cuidadosamente.

APLICAÇÃO

À pistola.

Proporção de mistura:

	em peso e em volume
LS903 1K MATT BASE (derivado do ligante 29903)	1000 partes
00825 (Standard)-00824 (Slow) LECHSYS UNIVERSAL THINNER (diluyente)	500 partes

Viscosidade de aplicação a 20°C: 16-18" DIN 4

Ø Bico: pistola convencional 1,2 mm

Pressão de ar: pistola convencional 3,5 kg/cm²

N.º de demãos: 2-3

Espessura recomendada: 20-30 µ

Rendimento teórico: 1 kg de mistura = 5.7 m² a 25 μ
1 l de mistura = 5.4 m² a 25 μ
V.O.C. de produto pronto a aplicar: ~ 765 g/l

SECAGEM

Permitir secagem durante 25-30 min. a 20°C antes de aplicar verniz.

FASES SEGUINTES

Vernizes acrílicos industriais:

96390 ACRIFAN CLEAR COACH
96598 ACRIPLAST CLEAR MATT 20^
09852 CERAMIC CLEAR
31575 CLEAR SOFT MATT TH

FICHA TÉCNICA N° 0513-PT
REV. 11/2008

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.