




HR101 - HYDROFAN ONE-STEP ADDITIVE

1000 ml +
100 ml

DESCRIÇÃO

Aditivo especial para ser usado com o sistema HRYDROFAN HE.

USO

Para adicionar à cor formulado HYDROFAN HE para pinturas completas ou parciais como alternativa ao diluente tradicional (HF900-920 e HR912)

Melhora a eficiência da aplicação com uma aplicação da base Hydrofan para uma cobertura e poupança de tempo otimizada.

CARACTERÍSTICAS

- Aplicação da cor com a aplicação de uma só paço sem flash-off entre demãos
- Tempo de aplicação reduzido
- Aumenta o poder de cobertura
- Reduz o consume de produto graças ao seu poder de cobertura
- Excelente estabilidade vertical e flexibilidade de aplicação
- Produto pronto a aplicar na embalagem prática de dosagem fácil - Hydrobottle

APLICAÇÃO

À pistola.

Proporção de mistura:

PROCESSO HIGH EFFICIENCY (alta eficiência)	volume e peso
HYDROFAN Basecoat (cor de acordo com a formulação)	1000 partes
HR101 HYDROFAN ONE-STEP ADDITIVE	100 partes

N.B. No caso de aplicar o verniz MC380 MACROFAN AIRTECH UHS CLEARCOAT, é necessário ativar a base fosca com **5% de HH980 HYDROFAN BASECOAT ACTIVATOR** e aditivar com **10%** do **HR101**.

Condições de aplicação:

Temperatura de aplicação	20-30°C
HR	35 – 85%

Este aditivo não modifica o tempo de utilização em comparação com o processo standard.

Ø Bico: 1,3-1,4 mm convencional ou HVLP

Pressão de ar: como recomendado por fabricantes de pistolas

N° de demãos: 2

PROCESSO HIGH EFFICIENCY (alta eficiência):

Aplicar uma demão regular seguida de uma demão de controlo.

Notas sobre aplicação:

- É possível terminar a aplicação da cor sem esperar que o filme fique completamente mate (demão de controlo), ou como alternativa, se for necessário, aplicar a última demão sobre o filme seco (mate).
- Para pinturas parciais e retoques, é possível aplicar demãos finas e secas até atingir a cobertura e o filme uniforme desejado.
- Em caso de cores tricamada, recomenda-se a aplicação de uma segunda demão (de controlo) usando 15% de HR912 adicionando à cor já feita com HR101.

NOTAS

As diferentes técnicas de aplicação bem como a pistola podem influenciar o aspeto da cor bem como o resultado final. Por esse motivo, recomenda-se sempre aplicar previamente uma carta-teste para atingir o método de aplicação desejado e verificar o resultado antes de definir a aplicação.

MMANTER AFASTADO DO GELO! Armazenar entre + 5 e +35° C

FICHA TÉCNICA N° 0696-PT
REV. 12/2015

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.