


## LS925 (29925) 2K HELM BASECOAT



1000 ml +  
150 ml +  
400 ml

Pot life a 20°C:  
4 horas



Ø1.2 mm  
3.5-4 kg/cm<sup>2</sup>  
N° de demãos:  
2-3



Ao ar a 20°C :  
15-20'  
60' 60°C

### DESCRIÇÃO

Tinta de base fosca bicomponente em cores sólidas, metalizadas e perolizadas para receber verniz acrílico como acabamento.

### USO

Pintura direta à substratos de PC (polycarbonato), capacetes em ABS, em PRFG (fibra de vidro) e capacetes nos substratos em geral com enchimento adequado.

### CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação
- Secagem rápida
- Bom poder de enchimento e de cobertura
- Pode ser decorado com ADESIVOS
- Excelente resistência à luz
- Pode receber verniz de acabamento tradicional, U.V. e SOFT

### PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

**ABS, PC:** Desengordurar com 00617 PLASTIC CLEANER ou com agente ativo para tratar superfícies. Remover resíduos e tratar com água deionizada.

**PRFG:** Enchimentos (fillers) adequados.

### APLICAÇÃO

À pistola.

**Proporção de mistura:**

LS925 2K HELM BASECOAT (derivado do ligante 29920)  
29342 LECHSYS ISOLACK HARDENER (endurecedor) ou  
31306 INDURITORE PA  
00622 DILUENTE AB/CM (diluyente) ou  
00527 PC THINNER

**em peso e em volume**

1000 partes

150 partes

400 partes

Pot life a 20°C : 4 horas

Viscosidade de aplicação: 16-18" DIN4

Ø Bico: pistola convencional 1.2 mm  
Pressão de ar: 3.5- 4 kg/cm<sup>2</sup>  
Nº de demãos: 2 -3  
Flash-off entre demãos : 5 –10 min.  
Espessura recomendada: 25-30 µ  
Condições de aplicação : 20-25°C Umidade Relativa 50-70%  
Rendimento teórico: 1 kg de mistura: 9 m<sup>2</sup> a 30 µ  
V.O.C. o produto pronto para aplicar = 650 g/l

---

## **SECAGEM**

Flash-off: 15-20'  
Em estufa: 60' a 60°C  
Limite máximo para aplicação de verniz : 72 horas após secagem a 60°C

---

## **ACABAMENTO RECOMENDADO**

Os ADESIVOS decorativos podem ser envernizados com verniz acrílico 2K e U.V.  
Também pode receber verniz 31575 SOFT CLEAR MATT TH.

**FICHA TÉCNICA N° 0587-PT**  
**REV. 05/2015**

Toda a informação aqui contida é resultado de testes rigorosamente controlado e expressa nosso melhor e mais atualizado conhecimento. Esses dados são fornecidos somente como informação sendo que a empresa não pode ser responsabilizada por resultados diferentes. Além do mais, não pode ser usado como contestação relacionado ao uso do produto descrito, uma vez que as condições de uso não estão sob nosso controle.