



## LS945 (29945) 2K GRIP BASE




1000 ml +  
100 ml +  
500 ml



16-18" CF 4  
a 20° C



Ø 1,2 mm  
Pressão de ar:  
3,5 Atm  
N° de demãos: 2-3



Ao ar a 20°C:  
de 20 min.

Pot life a 20°C  
4 h

### DESCRIÇÃO

Tinta de base fosca acrílica bicomponente com adesão direta a substratos metálicos não-ferrosos em cores sólidas, metalizadas e perolizadas, em processo de duas camadas. Deve receber verniz acrílico de acabamento brilhante, fosco ou soft.

### USO

Manufaturados da indústria em geral.

### CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida.
- Fácil aplicação.
- Excelente adesão sobre alumínio e ligas, zamaq (zinco + alumínio + magnésio), latão e primers epoxies (recomenda-se sempre um teste de adesão preliminar).
- Excelente resistência à luz
- Pode também ser envernizado soft-touch

### PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

**Alumínio e suas ligas, zamaq e latão:** desengordurar com 00695 SILICONE REMOVER SLOW seguido de sopro de ar.

Consultar INSTRUÇÕES TÉCNICAS: PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO ANTES DA PINTURA.

### APLICAÇÃO

À pistola.

#### Proporção de mistura:

	em peso e em volume
LS945 2K GRIP BASE (derivado do ligante 29945)	1000 partes
29355 LECHSYS ACRITOP STANDARD HARDENER (endurecedor)	100 partes
00825 (padrão) -00824 (lento) LECHSYS UNIVERSAL THINNER (diluente)	500 partes

Pot life a 20°C : 4 horas

Viscosidade de aplicação a 20 °C: 16-18" CF4

Temperatura de aplicação recomendada: acima 5°C e abaixo der 30° C


Ø Bico: pistola convencional 1,2 mm

Pressão de ar: 3,5 Atm

N° de demãos: 2-3

Espessura recomendada: 20-30 µ

Rendimento teórico: 1 kg de mistura = 7.3 m<sup>2</sup> a 25 µ; 1 l de mistura = 6.7 m<sup>2</sup> a 25 µ



V.O.C. do produto pronto para aplicar: ~ 750 g/l

---

## **SECAGEM**

**Ao ar a 20°C :**

Repintável com verniz após 20 minutos.

---

## **ACABAMENTO RECOMENDADO**

Vernizes acrílicos industriais para processo duas camadas.

**FICHA TÉCNICA N° 0514-PT**  
**REV. 03/2018**

Toda a informação aqui contida é resultado de testes rigorosamente controlado e expressa nosso melhor e mais atualizado conhecimento. Esses dados são fornecidos somente como informação sendo que a empresa não pode ser responsabilizada por resultados diferentes. Além do mais, não pode ser usado como contestação relacionado ao uso do produto descrito, uma vez que as condições de uso não estão sob nosso controle.