




Ficha técnica n° 0642-PT

ENERGY SPRAY LINE



EL085 – ESL UHS FADE-OUT BLENDER



Pronto a aplicar



Ao ar a 20° C:
1-5 min.

DESCRIÇÃO

Diluyente de disfarce em aerossol, especialmente indicado para acabamentos UHS.

USO

Produto especial usado na repintura automóvel para auxiliar na técnica de disfarce com esmaltes e vernizes UHS.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil e pronto a aplicar (aerossol)
- Aplicar imediatamente a seguir ao disfarce
- Flash-off rápido
- Alto poder solvent permitindo disfarce uniforme

PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

Aplicação da base HYDROFAN + MACROFAN UHS CLEARCOATS (verniz) ou esmalte MACROFAN MAC4.

APLICAÇÃO

Spray.

Pronto a aplicar. Agitar bem 2-3 minutos antes de aplicar.

Aplicar imediatamente após disfarce efectuado.

Temperatura de aplicação: 15-30° C

N° de demãos: 1-2 sobre a zona onde foi efectuado o disfarce

Distância de aplicação: 20-25 cm

DIR 2004/42/CE: Acabamentos especiais IIB/e – VOC pronto a aplicar 840 g/l

Este produto pronto a aplicar contém no máximo 840 g/l VOC

SECAGEM


Ao ar a 20°C

1-5 minutos

Polimento: se necessário, após secagem completa do acabamento.

NOTAS

Não aplicar directamente sobre a base fosca HYDROFAN, mas sobre MACROFAN UHS CLEARCOATS (verniz) e sobre o esmalte MACROFAN MAC4.



Após utilização do produto vire a lata do aerossol ao contrário e prima no gatilho até expulsar todo o material excedente. Desta forma evita que o produto seque à saída do bico e possibilita armazenar o produto correctamente durante um período de tempo mais longo.

VALIDADE A 20°C: 24 meses

FICHA TÉCNICA N° 0642-PT
REV. 10/2008

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.