





09639 MEGALACK HS CLEARCOAT




1000 ml +
500 ml +
50-150 ml

Pot-life a 20°C:
2-3 h



17-19° DIN4
a 20° C



Ø 1.2-1.4 mm
4 kg/cm2
HVLP:
Ø 1,3 mm
2 kg/cm2
N° de demãos: 2



Ao ar a 20°C:
Ao toque: 3-5 h
Em profundidade: 24 h
Em estufa a 60°C:
30'

DESCRIÇÃO

Verniz acrílico de dois componentes e de secagem rápida.

USO

Verniz transparente indicado para acabamentos bcamada do sector de repintura automóvel.

CARACTERÍSTICAS

- Secagem rápida.
- Fácil aplicação.
- Boa verticalidade.
- Bom aspecto estético.
- Boa resistência atmosférica.
- Elevado rendimento.
- Muito boa resistência ao risco.

PREPARAÇÃO DE SUBSTRATO

Superfícies pintadas com base fosca BSB ou HYDROFAN.

APLICAÇÃO

À pistola.

Proporção de mistura:

09639 MEGALACK HS CLEARCOAT

31330 MEGAHardENER HS FAST

ou

31340 MEGAHardENER HS (endurecedores)

00697 (Standard) -00566 (Slow) ACRIFAN THINNER (diluentes)

em volume e em peso

1000 partes

500 partes

50-150 partes

Pot-life a 20°C: 2-3 horas

Viscosidade de aplicação 20°C: 17-19° DIN 4

Ø Bico: convencional 1,2 - 1,4 mm; HVLP 1,3 mm

Pressão de ar: convencional 4 kg/cm2; HVLP 2 kg/cm2

N.º de demãos: 2 normais

Espessura recomendada: 40 - 50 µ

Rendimento teórico: 1 lt mistura = 7,9 m² com 50 µ

1 kg mistura = 8 m² com 50 µ

DIR 2004/42/CE: Acabamentos Especiais IIB/e – VOC pronto a aplicar 840 g/l

Este produto pronto a aplicar contém no máx. 543 g/l VOC

SECAGEM

Air drying at 20°C

Livre de poeiras: 10 - 15'

Ao toque: 3-5 horas

Em profundidade: 24 horas

Em estufa a 60°C

30 minutos

Polir

Após 12 horas a 20°C

OBSERVAÇÕES

Em caso de secagem a temperatura inferior a 60°C, o substrato pintado não deve ser exposto a condições severas nos primeiros dias. Até que a pintura não tenha a cura completa, deve ser evitado o contacto com forte condensação de humidade, como nevoeiro, gelo, sal na estrada e detergentes agressivos (evitar lavagens).

FICHA TÉCNICA N° 0510-PT

REV. 11/2007

Os presentes dados são fruto de provas escrupulosamente controladas e contêm os nossos maiores e mais actualizados conhecimentos. Estes dados servem unicamente como informação e não podem representar obrigações de responsabilidade da nossa empresa, nem ser um pretexto para reclamações que possam ser relacionados à utilização dos produtos descritos. ESTE PRODUTO É PARA SER UTILIZADO POR PROFISSIONAIS.